

試験結果報告書

株式会社タックアンドカンパニー 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 東支部
神奈川縣藤沢市宮前428

依頼No. 111551

報告日：平成23年12月21日

支 部 長	担 当 者
	

品 名	マイクロシーラー セラミックガード (基材：ガラス板)		試料受付日	平成23年 9 月 2 1 日
			試料採取日	平成 一 年 一 月 一 日
			試料採取場所	提 出
製 造 者	株式会社 タックアンドカンパニー		試 料 数 量	1
試 験 項 目	結 果		試 験 方 法	
硬度	6 H以上		JIS K 5600-5-4:1999 塗料一般試験方法 —第5部：塗膜の機械的性質—第4節： 引っかかり硬度(鉛筆法)に準ずる。 評価：凝集破壊	
耐薬品性 (酸性)	割れ、はがれ、膨れを認めない。		JIS K 5600-6-1:1999 塗料一般試験方法 —第6部：塗膜の化学的性質—第1節：耐 液体性(一般的方法) 7. 方法1(浸せき 法)に準ずる。 試験液：5w/v%硫酸 試験時間：24時間	
耐薬品性 (アルカリ性)	割れ、はがれ、膨れを認めない。		JIS K 5600-6-1:1999 塗料一般試験方法 —第6部：塗膜の化学的性質—第1節：耐 液体性(一般的方法) 7. 方法1(浸せき 法)に準ずる。 試験液：5w/v%水酸化ナトリウム水溶液 試験時間：24時間	
耐溶剤性	割れ、はがれ、膨れを認めない。		ASTM D 4752-03 Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rubに準ずる。 拭き取り溶剤：キシレン 拭き取り方法：キューピ製ネルウエス を用いて500 gfで押し付け試験面を擦る。 往復回数：30回	
すべり抵抗 C. S. R値	乾燥	1. 6	JIS A 1454:2010 高分子系張り床材試験 方法 17. 滑り性試験に準ずる。 滑り片：ゴムシート(硬さ(A形) 72~80) 試験片の表面状態：乾燥・水粒子	
	水粒子	1. 4		

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。