


試験結果報告書

株式会社 タックアンドカンパニー 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 東支部
神奈川県藤沢市宮前428



依頼No. 111684

報告日：平成23年12月2日

支 部 長	担 当 者

品 名	マイクロシーラー セラミックガード (基材：ガラス板)	試料受付日	平成23年10月25日
		試料採取日	平成 年 月 日
		試料採取場所	提 出
製 造 者	株式会社 タックアンドカンパニー	試 料 数 量	1
試 験 項 目	結 果		試 験 方 法
耐汚染性	しょうゆ	変化なし	引用文献JIS K 5400:1990 塗料一般試験 方法 8.10 耐汚染性に準ずる。 試験時間：24時間 汚染材料 供試しょうゆ 供試ソース 供試マヨネーズ 供試ケチャップ 供試ワイン 供試オレンジジュース 供試コーラ 供試コーヒー 供試紅茶
	ソース	変化なし	
	マヨネーズ	変化なし	
	ケチャップ	変化なし	
	ワイン	変化なし	
	オレンジジュース	変化なし	
	コーラ	変化なし	
	コーヒー	変化なし	
	紅茶	変化なし	

以 下 余 白